



Bona Mix&Fill Plus

WATERBORNE FILLER



A Bona Mix&Fill Plus egy rendkívül magas szárazanyag-tartalmú vízbázisú kötőanyag a fapadlók hézagainak és üregeinek gyors és hatékony kitöltésére. Az újonnan beépített parketta hézagainak kitöltéséhez a legtöbb esetben egyetlen alkalmazásra van szükség. A Bona Mix&Fill Plus világos és közepes színű fafajtákhoz ajánlott, mint például tölgy, bükk, fenyő, juhar és hasonló¹. Legfeljebb 3 mm széles résekhez alkalmas.

- Kivételes töltőképesség
- Gyors száradás
- Vízbázisú, de korróziógátló (nincs rozsdafolt)
- Nagyon alacsony oldószertartalom

* Sötét fafajták esetén javasolt a hagyományos Mix&Fill használata.



Bona Mix&Fill Plus

WATERBORNE FILLER

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: Akrilát diszperzió

Szilárdanyag tartalom: kb. 38%

Keverési arány: 10-15% fapor és 85-90% Bona Mix & Fill Plus.

Száradási idő: - felvitelek között: 15 - 30 perc²

- csiszolásig: 30 – 60 perc²

- befejezésig vagy olajozásig 1-2 órá²

2 normál, kisebb résképződést feltételez az újonnan beépített padlókon 20°C/60% relatív páratartalom mellett. Minél szélesebb és mélyebb a rés, annál hosszabb a száradási idő. A 2 mm-nél szélesebb rések egy éjszakán át száradást igényelnek.

Felhordási eszközök: Rozsdamentes acél simító

Felhasználási mennyiség: 8-12 m²/liter a rések méretétől és mennyiségétől függően.

Biztonság: Nincs osztályozva

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyagot mechanikusan vagy vízzel lehet eltávolítani.

Felhasználhatósági idő: 1 év a gyártástól számítva, bontatlan, eredeti csomagolásban.

Tárolás/szállítás: Tárolás vagy szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 3 x 5 liter.

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY

Győződjön meg arról, hogy a padló szokott a végfelhasználási környezetéhez, száraz, viasztól, szennyeződéstől és egyéb szennyeződésektől mentes. Csiszolja le a padlót csupasz fára 60-80 szemcseméretű csiszolóanyaggal (a végső vágás előtt). Felhordás és száradás közben a helyiség és a termék hőmérséklete nem eshet +13°C alá.

Az optimális feldolgozási feltételek 18-22°C és 40-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom csökkenti a száradási időt, míg az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom növeli a száradási időt.

ALKALMAZÁS

1. Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt.
2. Keverje össze a terméket egy edényben finom és tiszta faporról sima állagúra.
3. Vigye fel a keveréket az egész padlóra egy rozsdamentes acél simítóval, és szükség esetén ismételje meg az eljárást.
4. Ha a felület megszáradt, csiszoljon le minden felesleges Mix&Fill Plus-t 100-120 szemcseméretű csiszolóanyaggal.
5. Kezelje a padlót bármilyen Bona bevonatrendszerrel a vonatkozó utasítások szerint.

FONTOS

A deszkapadlón vagy a szegélyezett padlón belüli réseket általában nem töltik ki. A száraz töltőanyag részben elszabadulhat zsugorodás/tágulás esetén.

A jelen dokumentumban található információk és minden egyéb tanács és javaslat, amelyet az applikátor segítségére és támogatására adunk, korábbi tapasztalatokon és kiterjedt tesztelésen alapulnak, de nem állítják, hogy teljesek. Termékeink felhasználási lehetőségeinek és felhasználási feltételeinek széles köre miatt nem mentesítjük a felhasználókat attól, hogy saját próbákat végezzenek, vagy használat előtt műszaki tanácsot kérjenek a Bonától. A Bona csak a termékeire tud garanciát vállalni, az építkezés egészére nem. Vegye figyelembe a padlóburkolat gyártójának ajánlásait és a vonatkozó szabványok előírásait.